



## Värvitud voodrilaua ja puitmaterjali hooldusjuhend

Sõltumata värvitüübist ja toonist vajavad kõik värvitud pinnad hooldust.

Töödeldud pinna seisukorda tuleb hinnata igal aastal ning vajaduse korral tuleb teha hooldus-ja remonttöid.

Vähemalt iga kahe aasta tagant suvel tuleb pinnad pesta puhta veega, eemaldades tolmu, putukad ja muu mustuse, mis soodustavad vetikate või hallituse tekkimise.

### **Tekkinud kahjustuse korral tuleb parandada need järgmiselt:**

Vigastatud ala tuleb kraapida selleks ettenähtud kaabitsaga või lihvida liivapaberiga (tera 180-220).

Lihvitud ala tuleb tolmust puhastada ja pesta ning lasta korralikult kuivada.

Kui kahjustatud alal on näha puhast puitu, siis töödelda ala puidukaitseimmutiga.

Vigastatud ala tuleb värvida kaks korda originaalvärviga üle, esimene kiht tuleb lasta korralikult kuivada enne teise kihiga katmist.

Juhul kui vigastatud ala on üle poole kogu pinnast, siis tuleks kogu ühe sein element puhtaks kraapida ja kaks korda üle värvida.

Pinda võib puhastada peale 1 kuu möödumist värvimisest.

Pindade puhastamiseks kasutada vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud käsna või lappi. Rohkesti määratud pindade puhastamiseks kasutada kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi. Peale pesu loputada pind puhta veega. Lahuse valmistamisel tuleb jälgida tootjapoolseid soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse orienteeruvalt 1 kuu jooksul normaaltingimustes. Kui pinda on vaja eelnevalt puhastada tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või lappi.

Juhul kui kogu pinnakate on kulunud või muutunud tuhmi, siis tuleks kogu hoone üle värvida.

**Selleks toimida järgmiselt:**

Kraapida pudenev või lahtine vana värv ära.

Puhastada ja pesta kõik pinnad ning lasta need korralikult kuivada.

Paljas puit töödelda puidukaitseimmutiga.

Pinnad värvida soovitud värvitooniga ja valitud pinnavärviga sõltuvalt värvi katmisvõimest 1-2 korda üle.

**Värvimistingimused:**

Puidu niiskus värvimise ajal peab olema alla 20%, temperatuur vähemalt +5 kraadi ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Vältida tuleks ka värvimist otsese päikese käes, et ei toimuks liiga intensiivset kuivamist, mille tulemusel võib olla vähem vastupidavam värvikiht.

Enne värvimist tuleb värvi korralikult segada.

Värvida võib kas pintsliga või püstoliga kandes värvi seinale piki laua pinda.

Pinska OÜ

03.01.2017